

ПОЛИЭТИЛЕН МАРКИ F-0120

Описание: линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности

Метод переработки: Экструзия

Цвет: Натуральный (неокрашенный)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛИЭТИЛЕНА МАРКИ F-0120

Плотность, г/см³ 0,9180 - 0,9220

Показатель текучести расплава, г/10 мин 0,70 - 1,50

Коэффициент напряжения 1,30 - 1,38

Прочность при растяжении продольная, не менее
МПа 9,0

Прочность при растяжении поперечная, не менее
МПа 10,0

Прочность при разрыве продольная, не менее МПа 25,0

Прочность при разрыве поперечная, не менее МПа 28,0

Относительное удлинение при разрыве продольное,
не менее % 650

Относительное удлинение при разрыве поперечное,
не менее % 800

Точка смятия, С 84

Прочность при прокалывании, г/mil 140

Прочность при раздире продольная, г/м² 140

Прочность при раздире поперечная, г/м² 340

Линейный полиэтилен низкой плотности F-0120 имеет узкое распределение
молекулярного веса, может

применяться для изготовления изделий контактирующих с пищевыми продуктами, и с
химическими реагентами.

Выпускается в виде гранул. Предназначен для изготовления пленки и пленочных
изделий общего назначения.

Упаковка: Полиэтиленовые мешки (по 25 кг) с указанием марки полиэтилена, номера
партии, даты

изготовления, наименование производителя и веса полиэтилена.

Транспортировка: Всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки
грузов.

Хранение: В закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных
лучей, на расстоянии не
менее 1 м. от нагревательных приборов