

ПОЛИПРОПИЛЕН МАРКИ PP 1003

Описание: термопластичный полимер из семейства полиолефинов.

Метод переработки: Литье под давлением, экструзия

Цвет: Светлого или полупрозрачного цвета

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНА МАРКИ PP 1003

Плотность: $\sim 0,90$ г/см³

Температура плавления: 160–170 °C

Предел прочности: 25–35 МПа

Хорошая ударная вязкость

Устойчивость к влаге, жирам, кислотам, щелочам

Хорошие диэлектрические свойства

Устойчив к повторному нагреву и переработке

Подлежит вторичной переработке (маркировка ♻ PP)

Термопластичный полимер из семейства полиолефинов. Обычно он выпускается в виде гранул и предназначен для **литья под давлением** или **экструзии**. В зависимости от производителя может быть гомополимером или блок-сополимером, но чаще всего относится ко второму типу — то есть обладает повышенной ударопрочностью, особенно при низких температурах.

Марка **PP-1003** производится в Китае и применяется в самых разных отраслях благодаря **высокой термической и химической стойкости, жёсткости, легкости и безопасности при контакте с пищей** (в зависимости от состава и наличия сертификатов).

Упаковка: Полиэтиленовые мешки (по 25 кг) с указанием марки полиэтилена, номера партии, даты изготовления, наименование производителя и веса полиэтилена.

Транспортировка: Всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов.

Хранение: В закрытом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м. от нагревательных приборов

Производители: Китай